

Winterhandschuh PowerGrab Thermo W NBR



EN 407:2020



X1XXXX

EN 388:2016
+ A1:2018



4121X

EN 511:2006



X10



Beschreibung	Winterhandschuh mit Acrylfutter und Nitrilschaumbeschichtung von TOWA 2-lagiges Futter für besonders niedrige Temperaturen Daumen vollständig ummantelt Handinnenflächen im "MicroFinish"
Material	Trägergewebe: Polyester (13 Gauge) Beschichtung: Nitrilschaum Futter: wohliges Acryl (10 Gauge)
Einsatzbereiche	Arbeiten im Winter im Freien bei besonders niedrigen Temperaturen, bei denen Fingerspitzengefühl erforderlich ist
Produktvorteile	Touchscreen fähig: der Handschuh muss zum Bedienen eines Touchscreens nicht abgenommen werden, Beschichtung ist besonders abriebsfest und gegen Öl- und Fett beständig Hand- und Fingerrücken frei - Daumen vollständig ummantelt Handinnenflächen mit "MicroFinish" (die Oberflächenstruktur ähnelt Saugnäpfen), dadurch besonders griffig, auch unter trockenen und feuchten Bedingungen
Einzelverpackung	mit SB-Anhänger
Normen	KAT II, EN 388:2016+A1:2018, EN 511:2006, EN 407:2020, EN ISO 21420:2020+A1:2024

Bewertung	Bereich (• - ●●●●)
Haltbarkeit	●●●●
Feingefühl	●●●
Nässeschutz	●●●
Fett-/Ölbeständigkeit	●●●●
Rutsicherheit	●●●●●
Atmungsaktivität	●●●
Winter	●●●●●

Logistische Daten:

Artnr.	Größe	Barcode	Mindestabnahme	Verpackungseinheiten
298122	8 / M	4018653408438	6 Paar	1/6/72
298123	9 / L	4018653408445	6 Paar	1/6/72
298124	10 / XL	4018653408452	6 Paar	1/6/72
298125	11 / XXL	4018653408469	6 Paar	1/6/72

Zertifizierung:

A) Mechanische Beständigkeit nach EN388: 2016+A1:2018

Kriterium	Leistungsstufe	Bereich
Abriebfestigkeit	4	Min 0 / Max 4
Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	1	Min 0 / Max 5
Weiterreißfestigkeit	2	Min 0 / Max 4
Durchstichfestigkeit	1	Min 0 / Max 4
Schnittfestigkeit (nach ISO 13997)	X	A-F (X=nicht getestet)

B) Schutz vor Kälte nach EN511:2006

Kriterium	Leistungsstufe	Bereich
Konvektive Kälte	X	Min 0 / Max 4
Kontaktkälte	1	Min 0 / Max 4
Wasserdichtheit	0	0 / 1

C) Schutz vor Hitze und Feuer nach EN 407:2020

Kriterium	Leistungsstufe	Bereich
Brennverhalten:	X	Min 0 / Max 4
Kontaktwärme:	1	Min 0 / Max 4
Konvektive Hitze:	X	Min 0 / Max 3
Strahlungswärme:	X	Min 0 / Max 4
Kleine geschmolzene Metallspritzer:	X	Min 0 / Max 4
Große geschmolzene Metallspritzer:	X	Min 0 / Max 4